

©Derwent Information

Purificn. of chitosan - by adjusting pH of soln. contg. chitosan, to about 6, to form deposit which is opt. washed with water and dissolved in acid

Patent Number: JP63017901

International patents classification: C08B-037/08

· Abstract:

JP63017901 A Purifying chitosan comprises adjusting the pH of a soln. contg. chitosan to at least 6.0, pref. 6.5 to form deposit. The deposit is, if necessary, washed with water and dissolved in an acid. The pH of the obtd. soln. is adjusted to at least 6.0, pref. at least 6.5. These procedures of washing, dissolution and deposition are pref. repeated.

ADVANTAGE - Deposition of chitosan is completely effected by only adjusting the pH of a soln. contg. chitosan. The deposit can be sepd. easily by

filtration. (0/1)

· Publication data:

• Patentee & Inventor(s):

Patent assignee: (HGET) HIGETA SHOYU KK

Patent Family: JP63017901 A 19880125 DW1988-09 4p * AP: 1986JP-0159793 19860709

Priority nº: 1986JP-0159793 19860709

Covered countries: 1 Publications count: 1

Accession codes :

Accession Nº : 1988-061314 [09]

Sec. Acc. nº CPI: C1988-027675

• Derwent codes :

Manual code : CPI: D06-H

Derwent Classes: D17

• Update codes :

Basic update code: 1988-09

XP-002151164

AN - 1988-061314 [09]

AP - JP19860159793 19860709

CPY - HGET

DC - D17

FS - CPI

IC - C08B37/08

MC - D06-H

PA - (HGET) HIGETA SHOYU KK

PN - JP63017901 A 19880125 DW198809 004pp

PR - JP19860159793 19860709

XA - C1988-027675

XIC - C08B-037/08

AB - J63017901 Purifying chitosan comprises adjusting the pH of a soln. contg. chitosan to at least 6.0, pref. 6.5 to form deposit. The deposit is, if necessary, washed with water and dissolved in an acid. The pH of the obtd. soln. is adjusted to at least 6.0, pref. at least 6.5. These procedures of washing, dissolution and deposition are pref. repeated.

- ADVANTAGE - Deposition of chitosan is completely effected by only adjusting the pH of a soln. contg. chitosan. The deposit can be sepd. easily by filtration.(0/1)

IW - PURIFICATION CHITOSAN ADJUST PH SOLUTIC CONTAIN CHITOSAN FORM DEPOSIT OPTION WASHING WATER DISSOLVE ACID

IKW - PURIFICATION CHITOSAN ADJUST PH SOLUTION CONTAIN CHITOSAN FORM DEPOSIT OPTION WASHING WATER DISSOLVE ACID

NC - 001


OPD - 1986-07-09

ORD - 1988-01-25

PAW - (HGET) HIGETA SHOYU KK

TI - Purificn. of chitosan - by adjusting pH of soln. contg. chitosan, to about 6, to form deposit which is opt. washed with water and dissolved in acid

⑩ 日本国特許庁(JP)



⑫公開特許公報(A)

昭63-17901

@Int.Cl.4

•

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和63年(1988)1月25日

C 08 B 37/08

6779-4C

審査請求 未請求 発明の数 3 (全4頁)

図発明の名称

キトサンの精製法

②特 願 昭61-159793

②出 頤 昭61(1986)7月9日

砂発明者 田

順一

千葉県銚子市中央町9番8号

@発明者 門 脇

千葉県銚子市春日町3094-3

⑪出 願 人 ヒゲタ醬油株式会社

東京都中央区日本橋小網町2番3号

10代 理 人 井理士 戸田 親男

明 知 {

1. 発明の名称

キトサンの特駁法

2.特許請求の範囲

- (1) キトサン合有被を pH6.0以上、好ましくは pH6.5 以上に認盛し、析出物を生成せしめること を特徴とするキトサンの精製法。
- (2) キトサン含有被を pH6.0以上、好ましくは pH6.5 以上に調整し、将られた析出物を必要に応じて洗滌し、該析出物を酸に溶解することを特徴とするキトサンの解製法。
- (3) キトサン合有液をpHS.0 以上、好ましくはpH6.5 以上に調整し、符られた折出物を必要に応じて水洗し、該折出物を融に溶解し、pH5.0以上、好ましくはpH6.5 以上に調整し、得られた折出物を必要に応じて洗滌し、再び折出物を酸に溶解し、必要があれば上記の折出一洗滌一溶解をくり返すことを特徴とするキトサンの精製法。

3.発明の詳細な説明

本発明はキトサンの特製法に関するものである。

-1-

一般に、キトサン (chitosan) はカニの甲程な どの主成分であるキチンを脱アセチルして扱られ る塩基性多뱀である。キトサンの原料となるキチ ンは紅脊椎動物、特にエビやカニ等の水産の甲酸 額をはじめ、睦産の昆虫類の外殻成分、さらに、 軟体動物の外皮成分、菌類の細胞壁中などに広く 存在しており、その年間の生合成录は、数十位ト ンとみられているものの、殆ど利用されてない資 鉱のひとつである。最も利用されている、エビ、 カニの外效成分は、このキチンとタンパク質及び、 **炭酸カルシウムから成る役合操材で、キチンにす** る為には、希アルカリでタンパク質を、希敵で石 灰分を除去しなくてはならない。このようにして 得られたキチンはN-アセチルグルコサミンが直列 に B-1,4結合した分子最数十万の高分子物質であ る。このキチンを40~50%の温アルカリ存在下で 加熱して、脱アセチル化すると、キトサンが得ら れる。しかし、その伎状は未だ甲蝨の名及を切め、 カニ数臭がかなり強く感じられ、かつ甲醛由来の 後赤色の色素も投存しているものである。

従来、キトサンは、その 延集力を利用して、 各種分散物の変換剤として広く使用されて米た。 また、近年になって、キトサンに薬理効果が調符 され、医薬としての利用が研究されるようになっ て来た、その為、不純物の存在、特製度の程度が 問題となり、場合によっては、その有用性をも左 右することができる。

しかしながら、キトサン自体凝災作用が非常に 強く、特別が困難で、純品を大量に得ることはで きなかった。

本発明者らは、キトサンを工業的に大点に精製する方法を求めて競策研究したところ、キトサン 部被に、各種の狭鍵物があっても、pH5.0 以上へのpH 調整だけでキトサンだけの折出が起ることを 知ったのである。

また、本発明においては、pH6.0 以上のpH 割盤によるキトサン折出物は、分離して酸に良好に溶解するので、再びキトサン溶液にして、pH6.0 以上へのpH 調整によりキトサンを析出させれば、若じるしく希望されたキトサンを得ることができる

- 3 -

以上に調務することによりキトサンが析出を起し、 火建物とは分離して析出する。この析出物は遊心 分離又は選布による健過によって容易に分離できる。

佐来、キトサンの精製がゲルは過等によってき わめて低収率にしか行なわれていなかったことか らみれば、pBの調整だけでキトサンの折出が完全 に起るということはきわめて意外なことである。

分離した折出物は夾雑物の一部を現在させているので、これを水や溶媒で洗滌して酸に溶解する。

酸としては酢酸などの有機酸、塩酸、氨酸などの無機酸などいずれの酸でもよく、また、濃度としては0.01~3モル程度のものがよい。

が出物を限に溶解した後は、eH6以上、好ましくはp85.5以上の処理のみで容易に析出するようになっているので、カセイソーダ等のアルカリを 添加し、pH6以上、好ましくはpH6.5以上にpH間整し、初出物を得る。

更に、智囊するためには、この析出物を水等で 洗波し、再び酸に溶解し、pH5以上、好ましくはp ものである。

本売明は、キトサン合有故をpH6.0以上、好ましくはpH6.5以上に関整し、折出物を生成せしめることを特徴とするキトサンの希製法である。

また、本発明は、キトサン合有被をpH6.0以上、好ましくはpH6.5 に調整し、得られた折出物を必要に応じて洗滌し、該折出物を酸に溶解することを特徴とするキトサンの精製法である。・

また、本発明は、キトサン含有被をpil6.0以上、 好ましくはpil6.5 に 調整し、 特られた析心物を必 要に応じて水洗し、 値折出物を酸に熔解し、pil6 以上、 好ましくはpil6.5 以上に 調理し、 得られた 析出物を必要に応じて洗滌し、 再び析出物を飲に 溶解し、 必要があれば上記の折出一洗滌一溶解の 操作をくり返すことを特徴とするキトサンの報題 法である。

本発明の特製法に適用されるキトサン含有被と しては、火電物の多い脱アセチル化処理した処理 被などいずれでもよい。

キトサン含有液をpli6以上、好ましくは、pH6.5

- 4 -

H6.5以上のPH調整を行い、折出物を得ることがで キス

この精製処理は何度でも行うことができ、ほと んど純粋なキトサンを得ることが可能となったの でする

次に本発明の試験例及び突施例を示す。 よ野協

市販のキトサン25 g を0.25モルの塩酸5 g に存 解し、溶解液を100cg づつ11本用意し、第1 図の pH調整を行い、析出物の量を確定した。得られた 結果は図1に示される。

第1回のキトサンの回収率は、熔解したキトサン100mg中のグルコサミン量(4 N単酸で加水分解後エルソン - モルガン独で翻定) に対する折出物の鉄線或量を百分率で表示した。

その結果は第1回に示されるが、第1回からp86を超えるとキトサンの折出がはじまり、p86.5以上となるとほとんど完全に折出するのがわかる。 実施例1

市反のキトサン25gを0.5モルの塩酸5gに溶解

—2—

- 6 -

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

特別昭63-17901(3)

し、不溶物を遊心分離(20,000G) して除いた。投 られた済湿波に40%カセイソーダを加え、pHを 7.0 に調整した。生じた折出物をサラン製の布で 選過した後乾燥し、白色粉末状のキトサン22gを 得た。将奨前徴のキトサン中のダルコサミン量を それぞれ、4 N 塩酸で加水分解後エルソン - モル ガン法で測定し、乾物に対する含量で示すと、精 製前81%であったのに対し、特製後は96%であっ Þ.

实施例 2

市販のキトサン100gを0.5モルの酔散25gに镕 解し、不招物を遊心分離(20,000G)して聞いた。 得られた預湿液に40%カセイソーダを加え、pilを 8.5に合せた。 静虹後生じた折出物をサラン製の 布上に集め、水で十分洗滌し、可溶物を除去した 役、乾燥して白色粉束状のキトサンを投た・

特製前後のキトサンの性状、分析値を表しに示

表中の色は日本配色工築社製の調色色溢計で割 定し、L、a、bで示した。否はカニ效臭の残存

. 7 -

800gを得た。

この、 机キトサン50gを0.5 N 砂酸10.4 に溶解し. 不溶解物を遠心分離して除去した。次に40%カセ イソーダを用いp8を7.5 に調整した。生じた析出 物を遠心分離して纵めた。次いでこの沈額を水に 分散させ、水に可溶物を除いた。更に、この析出 物を 0.5モルの酢酸に溶解し、40%カセイソーダ で川を7.5 に介わせた。生じた析出物をサラン製 の布上に災め回収し、大量の水で洗滌することに より可称物を除いた。沈解後、析出物を発操して 白色粉末状の無臭のキトサン42mを得た。

粗精製物及び精製物の性状、分析例は汲2に示

汲中の色は日本電色工業社製の額色色差計で割 定し、L. a、 b で表示した。否はカニ競臭の残 **公の程度を官能検査によって示した。グルコサミ** ンの含有量はそれぞれのキトサンを4 N塩酸で加 水分解した後エルソン・モルガン法で勘定し、算 出し、乾物に対する%で表示した。

の程度を官能検査によって示した。グルコサミン の含有量は精製前後のキトサンを4N塩酸で加水 分解した後エルソン - モルガン法で測定し、算出 し、乾物に対する%で表示した。

安 1

分析	∌#f &			書り	グルコサミン	
キトサン	Ĺ	п	Ъ		含 有 量	
市阪品	78.34	2.87	17.46	++	92%	
本発明方法適用後	89.53	0.04	8.01	1	98%	

表 1 より明らかなように色は明皮(L) が大きく なり、赤色(a)が減少し、質色(b)も減少し、全体 に色巣が除去され、白色になったことがわかる。 否りについても具気が除去されている。そして、 グルコサミン含有量が上がり、不純物をほとんど 合まないほぼ純品に近いキトサンが符られた。 尖施例3

良く洗滌し、乾燥したズワイガニの觑 3 kgを公 知の方法(Hakropol. Chem. vol. 177 3589(1976))_/ にขじ処理することにより租キトサン乾燥物約

- B -

X 2

分析 伍			45 € 2.1	ダルコリミン	フェハル経済	灰分	
キトサン	L	#	ь	香り	े शक्	灿性物	Ø 77
粗キトサン	72.24	3.26	14.36	++	88%	1.3%	1.5%
初裂キトサン	88.0	0,05	7.80	-	98%	1.0%	traco

表より明らかなように色は明度(L) が大きくな り赤色(a)が減少し、炎色(b)も減少し、色素が除 去され全体に白色になったことがわかる。 呑りに ついても無及になった。そしてグルコサミン介有 はも上がり、不純物をほとんど含まないほぼ純品 のキトサンが行られた。

4. 図面の簡単な説明

第1回は試験例において、各pIIにおけるキト サンの析出物の乾燥重量の百分率を示す図である。

| | |. : · 特問昭63-17901(4)

36 1 S

